



Descripción

Stuc à la chaux en poudre pour la décoration en intérieur et extérieurs. Estucal Satinado est idéal pour le revêtement de façades de couches fines d'un mortier à la chaux type REVOGACA, par sa grande résistance à l'intempérie et son excellent aspect esthétique. L'aspect est satiné, pour obtenir une finition fine et brillante vous pouvez appliquer une couche finale d'ESTUCAL.

Application

Décoration de maisons, locaux commerciaux, bureaux, cafeteria, dans la restauration historique après une application de stuc fins à la chaux comme ESTUCAL, etc.

Modes d'application

Mélanger avec un 42 ± 5 % d'eau, laisser reposer 10 minutes.

- Le mélanger se réalise manuellement ou avec une mélangeuse de faible révolutions 300 à 500 rpm.
- ajouter TINTAIS pour lui donner la couleur souhaité, homogénéiser bien.

Par la suite appliquer sur une superficie qui est très fine à base de REVOGACAL ou autre enduisage de chaux ou ciment, étendre une couche de ESTUCAL SATINADO avec une tâloche d'acier inoxydable et au séchage, poncer avec un papier double (00) et une fois propre, étendre une autre couche de ESTUCAL SATINADO avec une tâloche d'acier inoxydable et le rendre brillant avec le fil de la tâloche.

- Les supports sur lesquels il s'applique doivent être suffisamment consolidés et doivent avoir une planimétrie correcte avant l'application.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais, après un durcissement il peut seulement être

remplacé par moyens mécaniques.

Fiche technique

Temps ouvert> de 15 min. À 20 °C de T^a.

Densité en poudre $0,6 \pm 0,5$ gr/ml. À 20 °C de T^a.

Absorption d'eau 42 ± 5 %

Adhérence> 0,25 kg/cm²

Résistance à la compression> 20 kg/cm²

Résistance à la flexion> 10 kg/cm²

Couleur/sblanc

Type Fin et Épais

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

1 à 1,5 kg/m²

Stockage

2 ans, dans ses sacs originaux et bien fermés.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

