



REVOGACAL RUSTICO, ENDUIT À LA CHAUX POUR COUCHE DE BASE



Description

Enduit de chaux traditionnel se présentent en poussière pour mélanger avec de l'eau. Revogacal Rústico possède une granulométrie idéale pour former des couches de régularisation.

Le mortier appliquée et sec il offre une excellente transpiration et contribue à un environnement sain, sec et désinfecté par l'action de la chaux dans le mortier. Couleur blanche.

Peut être utilisé comme couche de base pour ensuite terminer avec REVOGACAL ou ESTUCAL SATINADO.

Application

Réalisation de couches de base en restaurations ou en revêtements de mortier de chaux, avec différentes finitions, comme stuc, tâloché, graffité, etc. **Modes d'application**

Le produit se mélange avec de l'eau 25% en poids, et laisser reposer 10 minutes avant son application.
- Étendre le mortier de chaux sur le parement légèrement humidifié, au moyen d'une tâloche et avec une épaisseur de 6 à 12 mm.

Par la suite procéder au réglage, et effectué la finition selon différentes techniques courantes et d'usage dans les règles de l'art.

Nettoyage

Avec de l'eau propre lorsque le matériel est frais, une fois durci il peut seulement se retirer par moyens mécaniques.

Fiche technique



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Absorption d'eau 25% + - 0,05

Densité en poudre 1,35 kg/lt

Densité en masse 1,75 kg/lt

Temps ouvert 2 1/2 a 3 heures

Adhérence > 3 kg/cm²

Résistance à la compression 38 kg/cm²

Résistance à la flexion 15 kg/cm²

Température de chantier de 5 à 30°C

Couleur/s blanc ou autres sur commande

Composition

Performance

1,4 kg par m² en épaisseur de 1 mm

Stockage

2 ands dans son emballage original, bien fermé, à conserver en lieu frais et sec.