



## Description

Convertisseur d'oxyde pour la protection du fer à base d'un traitement organique qui stoppe le processus d'oxydation de forme immédiate et résiste à la formation de nouvelles oxydations. Chaudières, réservoirs, et tout types d'acières, dans les cas d'oxydation légère.

## Application

Sur des structures métalliques, les tours de refroidissement, chaudières, réservoirs souterrains et en plein air, installations intérieures et extérieures, etc. Tant que la surface présente une oxydation légère. **Modes d'application**

Retirer le contenu du récipient pour bien homogénéiser.

Appliquer avec une brosse ou un pinceau, comme la peinture ou par pulvérisation et pistolet.

Appliquer généreusement pour que OXITAIS puisse pénétrer toute la couche d'oxyde, formant un film superficiel uniforme.

Pour assurer une complète réaction chimique laisser agir OXITAIS au moins 5 heures.

- Vous pouvez appliquer plusieurs couches en fonction de l'exigence du support.

Pour assurer une performance maximale, à la fois intérieur et extérieur, utiliser comme couche de finition la peinture Teais, selon le cas. (ESMAIS ou Esmar).

- Agitez uniquement sur l'oxyde (ne se corrode pas et n'érode pas les surfaces métalliques).

- La formulation converti en une couche de couleur noire l'oxyde et forme une barrière qui résiste à l'oxydation et scelle la surface.

## **Nettoyage**

Avec de l'eau en abondance

## **Fiche technique**

Densité 1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20°C.

Couleur/snoir

Aspect liquide à faible viscosité

## **Performance**

15 m<sup>2</sup> par l.

## **Stockage**

1 an, dans leurs emballages d'origine bien fermé et stocké dans un endroit frais, sec et protégé des intempéries.

## **Sécurité**

### **Indications de danger:**

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### **Conseil de prudence:**

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
📞 Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: