ACRILAIS, Peinture imperméabilisante de très haute résistance et de longue durée pour l'extérieur.



Description

Peinture imperméabilisante à base de copolymères vinyliques en dispersion aqueuse, pour extérieurs et intérieurs, finition lisse. Peut s'appliquer sur du fibrociment, mortiers de ciment, plâtre et gypse après application de son primaire correspondant. Couleur selon nuancier

Application

Sur des façades, dans les cours, les balcons, les tours, les dômes, etc.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage, manuellement ou avec mélangeuse électrique de faible révolution 300 à 500 rpm
-Appliquer avec brosse, pinceau, rouleau ou pistolet
la première couche diluée de 10 à 15 %, en poid avec de l'eau
Une fois la première couche est sèche (après un délai minime de 12 heures), appliquer une seconde passe ou plusieurs passes sans diluer, dans le
même délai de séchage que pour la première couche.
-Le support doit être propre, solide et parfaitement sec, exempt de graisses, de poussière et de libres particules, en utilisant le primaire IMPRIMAIS MU.

Nettoyage

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Avec de l'eau claire pendant que la peinture est encore fraiche.

Fiche technique

Densité1,54 Kg./Litre ± 0,05 (variable selon la couleur).

Viscosité40.000 ± 10.000 mPs.a a 20ºC

Sec au toucher1 Heure /50 microns pellicule seche/20ºC/65% d'H.R.

Complètement sec24 Horas /50 microns pellicule seche/20ºC/65% d'H.R.

Recouvert12 Horas /50 microns pellicule seche/20ºC/65% d'H.R.

Aspectlisse mat et satiné

Couleur(s)blanc et autres couleurs selon carte

Performance

Lisse: 3 m2 par kg; Satiné: De 3 a 5 m2 par kg.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine bien fermé, à température supérieure à 5ºC, entreposé dans un endroit frais et sec.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: