DEPIS ANTIMOHO LISA, PEINTURE PLASTIQUE POUR INTÉRIEURS-EXTÉRIEURS



Descripción

Peinture plastique soluble en eau d'utilisation en intérieur exclusivement pour protéger de la moisissure et de l'humidité. De couleur blanche mate et finition lisse. Couleurs basiques.

Application

Sur les murs et plafonds en intérieurs. Sur les enduits de base cimenteuse, plâtre, gypse, fibrociment, béton, etc.

Modes d'application

Appliquer avec IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U (selon le support).
S'applique avec un pinceau, rouleau ou pistolet.
Appliquer la première couche avec DEPIS LISA ANTIMOHO diliué de 10 à 20% en eau (selon le primaire)
Une fois sèche appliquer la seconde couche sans diluer.
Finition satiné avec ACRILAIS TRANSLUCIDE ANTIVERDIN, dilué à 30%
- Résistante aux alcalis, à l'usure et à l'humidité intérieure.
- Soluble en eau, peu se colorer avec TINTAIS et d'aspect lisse-mate.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Fiche technique

Densité1,64 Kg./Litre ± 20ºC

Viscosité37.500 ± 7.500 a 20ºC

E. de film sec45 microns.

Sec au toucher1 Heures /20ºC/65% de H.R.

Sec pour repeindre8 Heures/20ºC/65% de H.R.

Totalement sec24 Heures/20ºC/65% de H.R.

Couleur/sblanc et autres sur commande

Performance

3 m2 par kg.

Stockage

Conserver dans un lieu frais et sec durant 2 ans comme maximum.

Sécurité

Indications de danger:

H412: H412:Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P273: P273:Éviter le rejet dans l?environnement.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.