# EPOAIS D, PEINTURE SANITAIRE EPOXI




## Descrição

Peinture epoxi  bi-composants, qui doit se mélanger au moment de son utilisation en rapport 85A:15B de son poids. Très approprié pour les murs de laboratoires, bains, cuisine qui nécéssitent une bonne résistance chimiques et facile à laver. Temps ouvert du mélange : 6 heures. Couleurs : Blanc, Gris, Rouge Tuile et Vert.

## Application

Utilisé dans les abattoirs, les boucheries, les poissoneries, l'industrie lactaire et alimentaire en général etc.
Ne convient pas pour les applications extérieures.

## Modes d'application

Une fois mélangé, le produit dispose d'un temps ouvert de 6 heures (après ce délai,le produit se rend liquide et son application n'est plus
recommandée). Mélanger les deux composants dans les proportions suivantes (vérifier pour le blanc et les autres couleurs):
En poids: 85A/15B
En volume: 3A/1B
Appliquer avec une brosse ou un rouleau.
Appliquer le primaire EPOFOS en cas de supports métalliques et IMPRIDUR pour les supports à base de ciment.

## Nettoyage

Avec notre disolvent EPOXI

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

# Fiche technique

Densitécomp"A": 1,45 Kg./Litre a 20ºC/65%
componente "B": 0,95 Kg./Litro a 20ºC/65%

Sec au toucher20 minutes a 20ºC/65%

Complètement sec18 a 36  Heures a 20ºC/65%

Recouvert8 Heures a 20ºC/65%

Point d'éclair> 15ºC TAG coupe fermé.

Couleur(s)blanc et autre sur commande

Température de servicede 8 a 25ºC

## Performance

7 m2 par kg en couche de 50 microns

## Stockage

2 ans dans son emballage dórigine et bien fermés, protéger des intempéries et stocké dqns un lieu frais et sec

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: