REVETAIS, PEINTURE PLASTIQUE POUR EXTERIEURS



Description

Peinture plastique à base d'eau pour intérieurs et extérieurs, lavable et résistante à l'intempérie. Idéale pour les façades, cours intérieures, murs mitoyens etc. Bonne résistance à la friction et la coloration est possible avec TINTAIS. De finition lisse et mate. Conforme à la norme ASTM G53 et la norme INCE sur l'imperméabilisation. Couleurs selon nuancier.

Application

Utilisé dans les facades, patios, contreforts, murs mitoyens, balcons, grandes tours, coupoles etc.

Modes d'application

Appliquer le primaire IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS M.U. (en fonction du support).
Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Appliquer la première couche en diluant 10 à 20% dans l'eau.
Appliquer la seconde couche sans diluer.
Une finition satinée est obtenue en diluant avec 30% avec ACRILAIS TRANSLUCIDO.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité1,53 Kg/Litre ± 0,05 à 20ºC.

Teneur en ions chlorureGrand effet décoratif.

Épaisseur du film sec45 micron (minimum).

Viscosité37.500 ± 7500 à 20ºC.

Recouvert8 Heures/20ºC/65% de H.R.

Sec au toucher60 minutes a 20ºC et 65% HR

Aspectlisse et mate.

Performance

3 m2 par kg.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un endroit sec et frais.

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: