EPOINTER 90/10, COUCHE INTERMÉDIAIRE À EFFET BARRIÈRE



Description

Couche épaisse à base de résine époxy qui sert de barrière sur un antioxydant époxy. Peut se repeindre avec un système époxy ou polyuréthane aliphatique. En structures métalliques où il faut une épaisseur importante de pellicule sèche. Produit de deux composant avec un temps ouvert de 4 heures. Couleur gris.

Application

En structure métaliques ou il est nécessaire une épaisseur importante de pellicule sèche, sa fonction est de réaliser une barrière et d'augmenter la couche du système de protection à utiliser.

Modes d'application

S'applique avec un pistolet conventionnel, airless, et brosse, ou rouleau.

Mélanger les deux composants dans la proportion en poids de 90 Comp A et 10 Comp B. Proportaion en volume 82,62A/17,38B

Appliquer le mélange dans les 4 heures suivantes. Même si son aspect reste correct après 4 heures le produits n'est plus apte à son utilisation.

Après 24 heures appliquer une autre couche de EPOINTER 90/10 ou la couche finale, avec un système époxy ou polyuréthane aliphatique.

Nettoyage

Avec notre dissolvant EPOXY.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Fiche technique

Densité1,64 ± 0,05 g/ml. À 20 ºC.

Sec au toucher1 heure à 20ºC/65% y 80 microns pellicule sèche

Recouvert24 Heures à 20ºC/65%

Extrait sec48,72 ± 1 %

Couleur(s)gris.

Température de servicede 8 à 25ºC

Performance

4 m2 par kg en couche de 70 microns.

Stockage

2 ans dans son emballage original et bien fermés, protégés de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: