LACAIS 2C, LAQUE DE FINITION POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT

Descrição

Laque de finition pour bois, à base de polyuréthane bi-composant qui doivent se mélanger au moment de son utilisation. Application en finition résistantes et décoratives de bois en intérieur et extérieurs. Aspect semi-mat et couleur transparent laiteux.

Application

Pour une finition résistante et décorative du bois en intérieur et extérieurs, comme par exemple pour les bancs, sols, meubles, menuiseries, pontons d'embarcations, escaliers, moulures, décorations, structures de bois, etc.

Modes d'application

bien mélanger le contenu de l'emballage avant application.
- Sceller avec IMPOLAIS comme primaire
Laisser sécher 30 minutes et poncer pour préparer la finition
Appliquer deux couches sans dilution avec un pinceau, rouleau ou pistolet, de LACAIS 2C, en laissant sécher 2 heures entre chaque couche.
Laisser passer 2 heures et poncer à nouveau pour améliorer l'adhérence après la première application.

Nettoyage

Avec notre dissolvant PU UNIVERSAL

Fiche technique

DensitéComp A: 0,95 Kg/Litre ± 0,05 a 20ºC
Comp B: 1,05 Kg/Litre ± 0,05 a 20ºC

ViscositéComp A: 40 ± 15 seg. A 20ºC. Couche Ford: 4 mm.
Comp B: 25 ± 10 seg. A 20ºC. CoucheFord: 4 mm.

Recouvert2 Heures a 20ºC/65% de H.R.

Proportion de mélange(Vernis/catalisateur): 100/50 (en volume)

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aspecttrès soyeux et semi-mat

Couleur(s)transparent laiteux

Performance

8 m2 par l.

Stockage

6 mois dans ses emballages originaux, bien fermés, sans expositions à des températures extrêmes et protégé des intempéries.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: