



Description

Colle pour bois. Idéal pour tout type de travail de menuiserie. Haute adhérence et très bon rendement.

Application

Pour colleer le bois, aggloméré, contreplaqué de bois, carton, laminé comme formica, etc. Idéal pour les travaux de montage

Modes d'application

- Agiter bien le contenu de l'amballage avant utilisation.
- S'applique avec un pinceau, au rouleau à la spatule ou taloche.

Appliquer en couche fine sur une superficie à unir à continuation pressionner uniformément contre l'autre
Le temps de pressage varie selon les conditions de température et humidité relative à l'environnement. En général laisser la pièce sous la presse entre 12 et 24 heures.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance (lorsqu'elle est fraîche), ensuite utiliser des moyens mécaniques (une fois sec)

Fiche technique

Densité1,05 Kg./Litres ± 0,05

Viscosité11.500 ± 3.500 mPa.s à 20°C

Temps ouvertde 5 a 15 minutes approximativement

Temps de pression10 minutos aprox. (banco neumático a 5 Kg./cm2).

Aspectpelicule transparente (un fois sec).

Couleur/sjaune clair

Température de chantierde 5 à 30°C

Performance

Selon utilisation

Stockage

2 ans, dans son emballage original et bien fermé, conservé dans un lieu sec et frais, à l'abri de l'intempérie

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210:Fiche de données de sécurité disponible sur demande.