EPO FOS, SHOP PRIMER DE RÉSINES ÉPOXY



Description

Shop Primer bi-composant à base de résines époxy et pigments potenciellement anti-corrosif. Couleur rougeâtre. Vie utile: 6 heure.

Application

Sa mission est la protection temporaire de l'acier récemment sablé.

Modes d'application

Homogénéiser séparément les composants avant le mélange.
- Mélanger manuellement ou mécaniquement au moyen d'une mélangeuse électrique de faible révolutions (300 à 500 rpm)
- L'application la plus adéquate est au moyen de sytèmes Airless. Il n'est pas recommandable d'utiliser de dissolvant, en cas exceptionnel maximum de 3% de DISOLVENTE EPOXI.

Dans les cas spéciaux principalememt de retouches, vous pouvez utiliser un pinceau, rouleau ou pistolet conventionnel, en utilisant DISOLVENTE EPOXI.

Nettoyage

Avec notre DISOLVENTE EPOXI

Fiche technique

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

AspectSatiné

Couleur(s)rougeâtre

Extrait sec31% du mélange

Proportion de mélange74,44 parties en poids: Composant A
25,46 parties en poids: Composant B

DensitéComp. A: 1,32 (+/-) 0,05 kg/L.
Comp. B: 0,9 (+/-) 0,05 kg/L.Admixture: 1,18 Kg/L (+-) 0,05

Temps ouvert6 heures

Point d'éclair25°C (TAG fermé)

Sec au toucher10 minutes au touché à 20°C, 65% Humidité Relative

Dur à sec2 heures dur à 20°C, 65% Humidité Relative

Température de serviceJusqu'à 150°C

Température de servicede 8 à 25°C

Performance

6-8 m2 par l.

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais durant 2 ans comme maximum. Protéger de l'intempérie et dans son emballage original