



AC SILVER CR, PRIMAIRE ANTICORROSIF



Description

Primaire anti-corrosif au chlorocaoutchouc.

Application

Dans les coques de bateaux ou éléments en contact avec les eaux marines. **Modes d'application**

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage.

- Réaliser une traitement préalable de la superficie de façon à ce qu'elle soit exempte totalement d'oxydes, pour celà réaliser un sablage préalablement.

Appliquer au moyen d'un pinceau, pistolet ou airless.

- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gels, et circonstances météorologiques adverses.

Nettoyage

Avec dissolvant DISOLUAIS

Fiche technique

Couleur/s Rouge clair et rouge obscur



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité 1,27 Kg/L (+-) 0,05

Sec au toucher 30 m a 20° a 65% h.r.

Sec pour repeindre 6 h a 20° a 65% h.r.

Sec et dure 3 h a 20° a 65% h.r.

Aspect demi-mat

Contenu solide en volume 40 %

Température de chantier de 8 a 30°C

Performance

De 4 a 5 m² par l.

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais durant 2 ans maximum, dans son emballage original et bien fermé, à l'abri de l'intempérie.