AC SILVER CR, PRIMAIRE ANTICORROSIF



Description

Primaire anti-corrosif au chlorocaoutchouc.

Application

Dans les coques de bateaux ou éléments en contact avec les eaux marines.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage.
- Réaliser une traitement préalable de la superficie de façon à ce qu'elle soit exempte totalement d'oxydes, pour celà réaliser un sablage préalablement.
Appliquer au moyen d'un pinceau, pistolet ou airless.
- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gels, et circonstances météorologiques adverses.

Nettoyage

Avec dissolvant DISOLUAIS

Fiche technique

Couleur(s)Rouge clair et rouge obscur

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densité1,27 Kg/L (+-) 0,05

Sec au toucher30 m a 20º a 65% h.r.

Recouvert6 h a 20º a 65% h.r.

Dur à sec3 h a 20º a 65% h.r.

Aspectdemi-mat

Extrait sec40 %

Température de servicede 8 a 30ºC

Performance

De 4 a 5 m2 par l.

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais durant 2 ans maximum, dans son emballage original et bien fermé, à l'abri de l'intempérie.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: