



AUTOEMPLAIS, ENDUIT POUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES



Description

Enduit pour éléments métalliques formés par deux composants, qui possèdent un grand pouvoir de remplissage, séchage rapide et facile ponçage une fois sec. Il est idéal pour le remplissage de bosses et fissures sur les éléments métalliques.

Application

Comme mastic pour éléments métalliques.

Ce produit est principalement indiqué pour la carrosserie en général, aussi pour remplir les fissures et boulonnières qui requièrent un mastic de grand pouvoir de remplissage par rapport à la profondeur à reboucher.

Modes d'application

Mélanger la proportion de 1% du catalyseur au mastic, c'est-à-dire, le dosage du tube est équivalent au contenu du pot en métal.

Mélanger en petites quantités de l'ordre d'une cuillérée du mastic avec le catalyseur correspondant.

Retirer le mastic du pot avec une spatule différente à celle utilisée pour mélanger. Toute portion du catalyseur se mettant en contact avec le mastic du pot causera son durcissement.

Sec au toucher après 5 minutes et dur pour sabler après un délai de 30 minutes.

Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyer avec notre solvant DINITRAIS lorsque le produit est encore frais.

Fiche technique

Densité 1,50 Kg./Lt. ± 0,05.

Couleur/s Beige clair

Temps ouvert < 5 minutes

Proportion du mélange 100 A por 1 B

Composition Les résines de polyester, des charges et des additifs spéciaux

Aspect Pâte thixotrope

Performance

Selon l'utilisation

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an, dans un endroit protégé de l'intempérie, frais et sec.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

