LASTOIS POL LIQUIDO, MASTIC A BASE DE RÉSINE DE POLIURETHANE BI-COMPOSANT DE CONSISTANCE FLUIDE



Descrição

Polyuréthane modifié de 2 composants, de consistance fluide, spéciale pour remplissage de joints de dilatation ou contraction appliqué par coulage. Couleur : Gris et rouge tuile

Application

Lastois Pol liquide s'utilise dans le scellement de joint de pavement, ou il est necessaire de maintenir une grande élasticité, facile à appliquer et conservant de grande prestations chimiques et mécaniques.

Modes d'application

☒Homogénéiser bien le contenu de chaque emballage avant de mélanger
-☒Mélanger les deux composants manuellement ou mécaniquement au moyen d?un mélangeur électrique de faible révolution (300 à 500 rpm)
-☒Le mélange doit se réaliser en maintenant les proportions de poids des deux composants.
-☒L?application doit se réaliser par versement par lequel il est nécessaire de placer le produit dans un récipient adéquat qui facilite l?application.
-☒Dans l?application de pavements décoratif, pavés, etc. il faut réaliser le pourtour des bords de joints pour qu?il résulte plus facile le nettoyage postérieur.
-☒Une fois mélangé les composants, la vie utile du mélange est de 25 minutes à 20ºC
-☒Une fois appliqué laisser sécher au moins 36 heures.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Nettoyage

Les outils utilisés lors de l'application se nettoient avec un dissolvant époxi, lorsque le matériel est frais, une fois durci utilisé un moyen mecanique.

Fiche technique

DensitéComp K 1,40 kg/lt, Comp J 1,55 kg/lt

Viscositéomp K 7000 mPas, Comp J 35000 mPas

Couleur(s)gris et autres sur commande

Dureté Shore A30 a 35

Adhérence1,5 N/mm2 sur bétons

Aspecten frais fluide visque, durcie gomme élastique

Compositionrésine époxy-polyuréthane

Température de servicede 8 a 25°C

Température de servicede -20 a 80°C

Performance

1,50 kg/lt du volume a remplir

Stockage

2 ans dans leurs emballage d'origine bien fermés, protégés de l'intempérie et sans changement brusque de température.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: