FIJOPOL, Résine polyester à deux composants pour les ancrages rapides

Descripción

Résine de polyester bi-composant thyxotrope qui se présente en tubes sur lesquels le mélange des composant se réalise dans le processus d'extrusion. Possède un durcissement sans rétraction et de haute résistance mécanique.

Application

Fijopol est utilisé pour la fixation des ancrages dans des supports solides tels que le béton, la pierre, le rocher, ou brique creuse et la maçonnerie.

Modes d'application

Après avoir fait le trou, il faut éliminer la poussière en soufflant.
-Les pièces métalliques doivent être exemptes de graisses et de rouille.
Application du produit:
-Couper l'embout de la cartouche et insérer dans le pistolet à extruder spécial.
-Visser la buse mélangeuse puis couper en fonction de l'épaisseur d'application souhaitée.
-Extruder le matériau jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
-Pour ancrage dans une cavité, placer le pistolet dans le trou en introduisant la buse jusqu'à atteindre le fond du pistolet et injecter la résine jusqu'à 2/3 du
pistolet.
- Introduire la pièce métallique dans l'ancrage par un mouvement de rotation dans le trou. En cas de pièces lourde, fixer en place en utilisant le dispositif
adéquat jusqu'au durcissement de FIJOPOL.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Nettoyage

Le nettoyage doit avoir lieu avant que le matériel ne durcisse, avec le disolvant Epoxi

Fiche technique

Densité1,2 Kg/L aprox

Couleur/sBlanc - grisacé

AdhérenceBéton > 1,6 N/mm2 (le béton casse)

Résistance à la flexion> 12 Mpa

Résistance à la compression> 60 Mpa

Temps de priseaprox. 15 a 60 min selon température

Température de chantierde 5 a 30ºC

Performance

1,2 kg par l.

Stockage

3 mois dans son emballage d'origine fermé hermétiquement, sans le soumettre à des températures extrêmes.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: