PINCALS, PEINTURE À LA CHAUX



Description

Pincals est une peinture à la chaux silicaté, à base de chaux grasse, carbonate de calcium micronisé et adjuvant spéciaux. Particulièrement idéale pour les interventions sur les monuments historiques et comme application locale qui nécessitent une désinfection et une déparasitage.

Application

Pincals est une peinture minérale dont le haut PH la rend idéale pour peindre les locaux comme les granges, étables, chenils, garages, souterrains, greniers, poulaillers, entrepôts industriels, mur de fermeture, dans ces cas pou son effet désinfectant et déparasitant. Elle est aussi idéale pour peindre les parties basse des tronc d'arbre car il évite que les fourmis monte et autres insectes. Elle est applicable aussi en travaux de récupération et conservation de terrains, monuments, édifices historiques, aussi bien en intérieur comme en extérieur.

Modes d'application

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage, manuellement ou mécaniquement avec une mélangeuse de faible vitesse.
- Le support doit être minéral et libre de peintures (à l'exception de celle à la chaux).
- Les supports les plus adéquats son les mortiers de chaux ou de chaux et ciment.
- Si il y a de la moisissure ou de la mousse il faut procéder à un nettoyage au moyen de produits comme Lipis ou Saneante de Moho.
- La température idéale d'application est de 20ºC et 65%HR, ne pas appliquer par températures inférieures à 8ºC
- Par temps très sec et chaud, il faut humidifer le support d'application.
- L'application se réalise avec un rouleau de poil courts, ou brosse ou au pistolet.
- La première couche peut se diluer à hauteur de 20% d'eau comme maximum, en tenant en compte que celà

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

diminue sont pouvoir couvrant.
- Pour l'application de la seconde couche, attendre 8 à 12 heures.
- Vous pouvez éventuellement appliquer une troisième couche si nécessaire.
- Il est indispensable de réaliser une application sans vent ni soleil direct, ou par temps pluvieux.

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque la peinture est fraiche.

Fiche technique

Couleur(s)chaux grasse, carbonate de calcium, adjuvants spéciaux (CL 90 selon UNE EN 459-1:2001)

Densité1,28 kg/lt

pH13

Aspectmat minéral

Performance

0,4 kg/m2 aprox en deux couches

Stockage

1 an conservé dans son emballage bien fermé, à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.