



Descrição

Peinture à base de polyacrylates et d'isocyanates aliphatiques. Avec cette combinaison il s'obtient une finition qui se distingue par son excellente conservation de brillant, stabilité à la lumière et au blanchissage . S'utilise dans un système bi-composant. Couleurs selon nuancier.

Application

Pavement vertical en ciment. Généralement utilisé sur des surfaces métalliques. Utilisable en intérieur comme en extérieur.

Modes d'application

Préparer la superficie avec un bon système antioxydant, comme par exemple : EPOFOS, EPOCOR, etc. En cas d'appliquer sur la superficie cimenteuse, appliquer un primaire IMPRIDUR. Peut être appliquer aussi comme couche de finition d'un système époxy multicouche.

Homogénéiser séparément chaque composant

- Mélanger les deux composants en proportion de 80 part de composant A et 20 de B en poids

Appliquer une ou deux couches

Mélanger uniquement la quantité à utiliser durant une période de 2 à 3 heures, une fois le temps indiqué dépassé le mélange n'est plus utilisable

Appliquer avec un pinceau, pistolet ou Airless.

-En extérieur ne pas appliquer le produit en prevision de pluies ou par vents forts, gels, ou par conditions météorologique adverses

Les supports de mortier ou béton doivent prendre en compte un temps de durcissement d'au moins 28 jours, ne doit pas avoir d'humidité par capillarité.

Nettoyage

Avec notre DISSOLVANT P.U.

Fiche technique

Densité 1,32 +/- 0,05 a 20°C.

Sec pour repeindre 24 Heures /20°C/65% (avec le même produit).

Sec au toucher

Temps ouvert 3 Heures/20°C/65%

E. de film sec 60-100 micras.

Aspect brillant

Couleur/sblanc et autres sur demande

Proportion du mélange 80 parts de A et 20 parts de B en poids

Performance

5 m² /kg.

Stockage

1 an, dans son emballage d'origine, bien fermé, sans l'exposer à de trop fortes températures, à l'abri des intempéries, dans un endroit sec et aéré.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

