



ROCAMOL PREFABRICADOS, ROCHE MOULUE POUR LA RÉALISATION DE PRÉFABRIQUÉS QUI IMITENT LA PIERRE NATURELLE



Descripción

Rocamol Prefabricados est un produit à base de roche moulue, ciment, chaux, adjuvants, colorants qui s'utilisent pour la réalisation de pièces préfabriqués qui imitent la pierre naturelle de type granite. Aussi bien pour les moulures en construction nouvelles comme pour le remplacement de moulure dans les ouvrages de restauration.

RÉFÉRENCE DANS LA CARTE DE COULEUR : 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240.

Disponible en kit de 65 kg.

Composant A (poudre):15 kg

Composant B (pierre): 25 kg (2 sacs)

Proportion du mélange en poids A:B; 1:3,3

Application

Rocamol Préfabricado s'utilise dans la réalisation de pièces ornementales, substitution ou récupération de moulures, reliefs, sculptures, faible reliefs, etc. Aussi bien en construction neuve que pour la restauration.

Modes d'application

Rocamol Prefabricados se mélange avec de l'eau en proportion de 180 cc d'eau par kg de produit en poudre.

-Le mélange se réalise manuellement avec une mélangeuse électrique de faible révolutions (300 à 400 rpm) et hélice hélicoidale.

- Les moules doivent se préparer préalablement à l'application de décoffrant DERIS.

- Une fois décoffré procéder à un lavage de la pièce avec de l'eau à pression pour laisser la pièce avec la texture adéquate et éliminer les restes de décoffrant.

Nettoyage



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Le nettoyage des outils se réalise avec de l'eau lorsque le produit n'a pas encore durci, par la suite mécaniquement.

Fiche technique

Absorption d'eau 18 + - 2%

Adhérence > 4 kg/cm²

Capillarité < 0,50% a 60 minutes

Couleur/s Selon la carte

Densité en masse 1.850 + - 0,05 g/cc

Densité en poudre 1.400 + - 0,05 g/cc

Résistance à la compression > 120 kg/cm²

Résistance à la flexion > 50 kg/cm²

Rétention d'eau 97%

Performance

1,8 a 2,0 kg/l de volume à remplir.

Stockage

2 ans dans son emballage original bien fermé, conservé dans un lieu frais et sec, bien protégés de l'humidité.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

