



## Descripción

Cimento-cola, que amassado com água, se utiliza para colocar peças cerâmicas em exteriores ou interiores

## Aplicação

Utiliza-se na colocação de azulejos, plaquetas, grés cerâmico, mármore, peças de ervinel, etc em cozinhas, casas de banho, laboratórios, hospitais, etc; tanto en interiores como exteriores.

### aplicação

### Modos de

Amassar com água na proporção recomendada até conseguir uma consistência pastosa.

- Amassar manual ou mecanicamente com misturadora eléctrica de baixas rotações.
- A relação de mistura é de 7 a 7,5 lts. De água por saco de CECOIS.

Extender sobre o suporte com talocha de pentes, aplicando a quantidade que possa ser revestida em 30 minutos aproximadamente (varia em função da temperatura).

- Colocar as peças, presionando-as até conseguir que todo o adesivo ocupe a superfície da peça uniformemente.

Humedecer ligeiramente os suportes muito absorventes ou muito quentes.

- Na colocação de peças cerâmicas no exterior há que prever juntas adequadas a dilatação das mesmas.

# Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o material ainda fresco.

## Ficha técnica

Densidade em pó  $1,200 \pm 0,05$  g/cc.

Densidade em massa  $1,850 \pm 0,05$  g/cc

Densidade curado  $1,650 \pm 0,05$  g/cc

Absorção de água  $25 \pm 3\%$

Aderência  $> 0,5$  N/mm<sup>2</sup>

Côr/es Cinza e branco

## Atuação

3,0 kg por m<sup>2</sup> para un espessor de 2 mm.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados, sem expor a temperaturas extremas, protegidos da intempérie e em locais secos e arejados.

## Segurança



## Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.


H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



## Declaración de precaución:

---

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protección/vestuario de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: SE ENTRAR EN CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

---

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

