UNIRRES-N, PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA ARGAMASSAS

Description

Ponte de união para enchimentos com argamassas cimentosas sobre suportes de baixa aderência ou espessuras baixas. Não adequado para usar sobre suportes ferrosos.

Aplicação

Aplica-se em camadas finas para garantir a aderência de novas argamassas sobre revestimentos ou superfícies de dificil aderência como madeira, betão liso, EPS, XPS, etc, ou para enchimentos de pouca espessura.
Também pode ser usado para unir muros de tijolo ou bloco a pilares e vigas de betão ou inclusive, misturado como aditivo em argamassas para melhorar a sua aderência a suportes diversos.

Modos de aplicação

O produto apresenta-se pronto a usar e não deve de ser diluido.
- Aplicar, a trincha ou rolo, em camada fina e uniforme sobre o suporte.
- O produto em fresco apresenta uma cor esbranquiçada que se torna translúcida ao secar.

Uma vez seco, apresenta uma textura peganhenta, que deve de manter na altura de revestir com a argamassa que se pretende aderir (mantém esa característica bastante tempo se não há pó em suspensão). Verificar antes de aplicar a argamassa.

Não aplicar com temperaturas do suporte inferiores a 5ºC ou superiores a 40ºC.
- Pode ser usado como aditivo para melhorar a aderência de argamassas na proporção de 1lt de UNIRRES por cada 5 lts da água da amssadura.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto fresco.

Ficha técnica

Côr/esbranco.

Densidade1,02 ± 0,03 g/ml

Aspetolíquido

Conteúdo em sólidos45% aprox

Temperatura de trabalhoentre 5 y 35ºC

Composição

Tiempo aberto

Atuação

De 4 a 5 m2/lt.

Armazenamento

1 ano nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie e das temperaturas extremas, en locais secos e arejados.

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.