FIAIS,



Descrição

Aditivo líquido que rebaixa o ponto de congelação provocando uma reação exotérmica no interior de argamassas e betões. Utiliza-se em doses de 0,125 a 1 lt por cada 5o kgs do cimento da composição de argamasas e betões, em função da temperatura. Junta-se à água da amassadura antes de incorporar os restamtes elementos da massa. Ideal para trabalhos a baixas temperaturas.

Aplicação

Modos de aplicação

Misturar na betoneira em conjunto com a água da amassadura, numa proporção de 0,25 a 1 lt de FIAIS por cada 50 kgs de cimento da argamassa ou betão.
- Misturar na betoneira durante 1 minuto e, a seguir, juntar os restantes componentes da amassadura.

Nas betonagens com tempo frio, é necessário atender as seguintes premisas:
- Eliminar a água, gelo ou neve de armaduras e cofragens antes da betonagem e aquecelos com temperatuars inferiores a 0ºC.
- Usar cofragens que evitem a perca de calor.
- Reduzir o máximo possível a água da amassadura e usar argamasas e betões enrriquecidos em cimento.
- A temperatura do betão fresco há de ser ao menos de 5ºC.
- As argamasas e betões hão de ser protegidos da perca de calor e da humidade, pelo que devem ser protegidos e isolados.

Ficha técnica

Densidade1,10 Kg./Lt. +- 0,1.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

AparênciaLíquido transparente

pH9

Atuação

De 0,125 a 1 lt por 50 kgs de cimento

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: