



# FLUIS, ADITIVO FLUIDIFICANTE E REDUCTOR DE ÁGUA PARA ARGAMASSAS E BETÕES



## Descrição

Aditivo fluidificante para argamassas e betões, que juntado à água da amassadura melhora substancialmente a trabalhabilidade e fluidez dos mesmos, com redução ao mesmo tempo da relação água/cimento. Imprescindível em betonagens bombadas a grandes distâncias, a alturas ou profundidades elevadas e em betonagens com armaduras muito densas.

## Aplicação

Utiliza-se para melhorar a fluidez e a trabalhabilidade dos betões em enchimentos com moldes estreitos, altos e com alta densidade das armaduras, facilitando o enchimento e a coesão e uniformidade do betão. Manter a adequada trabalhabilidade reduzindo a proporção água/cimento. Melhorar a resistência mecânica de betões em fases iniciais de cura assim como a impermeabilidade, a resistência aos cloreto e a carbonatação. Ao melhorar a compacidade, consegue-se betões com melhor aspecto estético. Nas argamassas de enchimento de chãos radiantes, aumenta a sua densidade e melhora a conductividade térmica. **Modos de aplicação**

Homogeneizar ben o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- O FLUIS apresenta-se pronto a usar, juntando-se a água da amassadura na proporção de 0,5 a 3% do peso do cimento.
- Quando usado como redutor da relação água/cimento, é conveniente incorporar o produto a meio da amassadura.

O FLUIS não deve de ser incorporado aos inertes em seco, pois a sua dispersão na massa não fica assegurada.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- A sua utilização permite um melhor proveito do efeito ligante do cimento, ao favorecer a sua completa hidratação, de ahí o aumento das resistências.
- Não é compatível com os aditivos aceleradores da pressa nem com cimentos de pressa rápida.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Densidade 1,10 kgs/lt +/- 0,1

Aspetto Líquido transparente.

## Atuação

De 0,125 a 0,750 lts por 50 kgs de cimento.

## Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e arejado, protegidas da intempérie e das temperaturas extremas.

## Segurança

## Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

