RETARDOIS, RETARDADOR DA PRESSA PARA BETÕES AE ARGAMASSAS

Descripción

Líquido incolor para retardar a pressa de argamassas e betões. Ideal para retardar o inicio do processo de cura com temperaturas elevadas ou seja necessário atrasar ou prolongar o tempo útil de betonagem.

Aplicação

Utiliza-se para retardar o processo de cura de argamassas e betões con temperaturas altas e quando se necessita colocar grandes volumes de betão evitando as juntas de betonagem ou transportar betão a grandes distáncias, com condições complexas de colocação em obra ou quando se necessita aumentar o tempo de trabalhabilidade.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Juntar à água da amssadura na dose máxima de 1,5% do peso do cimento.
- É aconselhável efectuar ensaios prévios para verificar a sua efectividade, tendo em conta que o seu efeito pode variar em função da temperatura anmbiênte.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Côr/esincolor.

Densidade1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºC

Viscosidade11 ± 1 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4mm.

Conteúdo em sólidos25% aprox.

PH7 aprox.

Atuação

0,125 a 0,400 lts. Por 50 kgs de cimento.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em locais secos e frescos.

Segurança

Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: