



Descrição

Líquido incolor para retardar a pressa de argamassas e betões. Ideal para retardar o inicio do processo de cura com temperaturas elevadas ou seja necessário atrasar ou prolongar o tempo útil de betonagem.

Aplicação

Utiliza-se para retardar o processo de cura de argamassas e betões com temperaturas altas e quando se necessita colocar grandes volumes de betão evitando as juntas de betonagem ou transportar betão a grandes distâncias, com condições complexas de colocação em obra ou quando se necessita aumentar o tempo de trabalhabilidade.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Juntar à água da amssadura na dose máxima de 1,5% do peso do cimento.
- É aconselhável efectuar ensaios prévios para verificar a sua efectividade, tendo em conta que o seu efeito pode variar em função da temperatura anmbiente.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Côr/esincolor.

Densidade 1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosidade 11 ± 1 seg. a 20°C. Capa Ford: 4mm.

Conteúdo em sólidos 25% aprox.

pH 7 aprox.

Atuação

0,125 a 0,400 lts. Por 50 kgs de cimento.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em locais secos e frescos.

Segurança



Indicações de perigo:

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

