PERLAIS M, ARGAMASSA ISOLANTE TÉRMICA



Descrição

Argamassa ligeira, a base de materiais isolantes e ligantes puzolánicos, para a formação de barreiras de isolamento termo-acústico, nomeadamente em zonas de pilares e vigas, para chaminés (resiste a temperaturas até 100ºC) e, devido a sua permeabilidade ao vapor, como complemento de sistemas de saneamento para muros afectados por humidade de ascensão capilar.

Aplicação

Utiliza-se para efectuar revestimentos isolantes em paredes com deficiências de isolamento ou para melhorar o seu desempenho nessa metéria. Indicado para proteger cabeçeiras das lajes, pilares e vigas, revestiemnto de chaminés ou churrasqueiras pela face externa (até 100º C). Melhora também as propriedades acústicas dos suportes onde se aplica.

Modos de aplicação

Amassar com água na proporção, em peso, de 100/40 (PERLAIS M/água).
- Deixar repousar 10 minutos antes de aplicar, e a seguir, extender com talocha de aço sobre o suporte.
- A espessura máxima por camada será de 15 mm.

Pode aplicar-se em camadas sucesivas e pode ser armado com TEJIAIS, deixando secar entre camadas.
- Acabar com PERLAIS E, para acabamentos lisos e prontos a pintar.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Absorção de Água

Densidade do Pó

Densidade Aparente

Densidade de Cura

Capilaridade

Retenção de Água

Adesão

Resistência à Compressão

Resistência à Flexão

Encolhimento

Condutividade Térmica

Cor(es)

Reação ao fogo

Atuação

10 kgs/m2 em camada de 10 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: