



PERLAIS M, ARGAMASSA ISOLANTE TÉRMICA



Description

Argamassa ligeira, a base de materiais isolantes e ligantes puzolánicos, para a formação de barreiras de isolamento termo-acústico, nomeadamente em zonas de pilares e vigas, para chaminés (resiste a temperaturas até 100°C) e, devido a sua permeabilidade ao vapor, como complemento de sistemas de saneamento para muros afectados por humidade de ascensão capilar.

Aplicação

Utiliza-se para efectuar revestimentos isolantes em paredes com deficiências de isolamento ou para melhorar o seu desempenho nessa matéria. Indicado para proteger cabeceiras das lajes, pilares e vigas, revestimento de chaminés ou churrasqueiras pela face externa (até 100°C). Melhora também as propriedades acústicas dos suportes onde se aplica.

Modos de aplicação

Amassar com água na proporção, em peso, de 100/40 (PERLAIS M/água).

- Deixar repousar 10 minutos antes de aplicar, e a seguir, extender com talocha de aço sobre o suporte.
 - A espessura máxima por camada será de 15 mm.
- Pode aplicar-se em camadas sucesivas e pode ser armado com TEJALIS, deixando secar entre camadas.
- Acabar com PERLAIS E, para acabamentos lisos e prontos a pintar.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Absorção de água

Densidade em pó

Densidade em massa

Densidade curado

Capilaridade

Retenção de água

Aderência

Resistência à compressão

Resistência à flexão

Retração

Conductividade térmica

Côr/es

Reacción al fuego

Atuação

10 kgs/m² em camada de 10 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

