



## Descrição

Argamassa de reparação, tixotrópica e isenta de retração. Utiliza-se na reparação de estruturas de betão afectadas de corrosão das armaduras, combinado com o TEAIS PROTECOR, inibindo a corrosão presente e prevenindo a corrosão futura. Também pode ser usado como argamassa de reparação ou montagem em trabalhos que requeiram elevadas resistências mecânicas, ausência de retração e resistência a condições ambientais desfavoráveis. Côr cinza betão

## Aplicação

### Modos de aplicação

## Ficha técnica

Densidade em pó

Densidade em massa

Densidade curado

Absorção de água

Capilaridade

Retenção de água

Côr/es

Resistência à compressão

Resistência à flexão

## Atuação

2 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 1 mm.

## Armazenamento

## Segurança



### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

