PANIS, ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE MEDIA ESPESSURA PARA PAVIMENTOS INTERIORES



Descrição

Produto em pó, que amassado com água, na proporção de 2,5 lts por cada 10 kgs de pó, forma uma pasta autonivelante para regularizar chãos antes de revesti-los com alcatifas, linóleos, chãos flutuantes, etc. Possui uma elevada resistência a compresão uma vez curado.

Aplicação

Regularização de chãos interiores, em camadas finas e médias, sobre suportes de poro aberto, tipo betão ou betonilhas não polidas; como camada de regularização antes de revestir com pavimentos plásticos, alcatifas, tintas de pavimento, chão flutuante, parquet, etc.

Modos de aplicação

Amassa-se com água (25 lts por cada 100 kgs de PANIS), manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
- Deixar repousar 5 minutos antes de usar, mexendo levemente de novo a aplicar sobre o suporte previamente humedecido (humidade em recesão) em camada de 3 a 5 mm., com regua e talocha de aço.

Para melhorar a aderência, pode-se aditivar com AGLUTAIS à água da amassadura na proporção de 1 parte de AGLUTAIS por 3 partes de água.

deixar secar ao menos 5 días para aplicar pavimentos de madeira e 2 dias para pavimentos plásticos.
- Não aplicar sobre pavimentos pouco porosos. Pode-se usar o ADIRRES como ponte de união nestes casos.
- Formar juntas de dilatação perimetrais com espumas ou juntas plásticas.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o produto fresco e por meios mecânicos, uma vez seco.

Ficha técnica

Densidade do Pó1,100 ± 0,05 g/cc.

Densidade Aparente2,050 ± 0,05 g/cc.

Densidade de Cura1,70 ± 0,05 g/cc.

Absorção de Água25 ± 3%

Retenção de Água>97%

Capilaridade< 2 % a 60 minutos

Adesão> 1,0 N/mm2 sobre hormigón poroso

Resistência à Compressão> 250 kg/cm2

Resistência à Flexão> 50 kg/cm2

Cor(es)cinza cimento.

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Tempo em Aberto20 minutos a 20ºC

TipoCT F5 C25 según UNE-EN 13813

Espessurade 2 a 5 mm

Atuação

1,5 kgs/m2 em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, bas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempérie e das temperaturas extremas em local seco e arejado.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais