



## Descripción

Argamassa seca, predoseada, para usar como reboco de cemento tradicional, colocação de blocos ou tijolo, etc. Amassar com água e deixar repousar uns minutos, antes de usar. Cores, branco e cinza.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Amassar com água manual ou mecanicamente, com betoneira ou misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).

- Deixar repousar de 2 a 5 minutos, uma vez concluída a massadura, antes de usar.
- Aplica-se a talocha e colher, de acordo com as artes tradicionais da alvenaria.
- Humedecer correctamente as peças e ou suportes, nomeadamente com tempo quente ou vento.

## Ficha técnica

Absorção de água  $18 \pm 2\%$

Densidade em pó  $1,400 \pm 0,05$  g/cc.

Densidade em massa  $2,050 \pm 0,05$  g/cc.

Densidade curado  $1,800 \pm 0,05$  g/cc.

Capilaridade  $1,7 \pm 0,1$  %

Retención de agua > 97%

Aderencia > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia à compresão

Resistencia à flexão > 80 a 100 kg/cm<sup>2</sup>

Côr/es Branco e cinza

Reacción al fuego Clase A1

Temperatura de trabalho De 5 a 30°C

## Atuação

---

2 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 1 mm

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

