# HORMITIX, MICROBETÃO TIXOTRÓPICO ISSENTO DE RETRACÇÃO




## Description

Microbetão tixotrópico, issento de retração e de elevadas resistências mecânicas; para a reparação e reforço de estructuras de betão, reparação de rampas de accesso a veículos, etc. Côr cinzento betão.

## Aplicação

Utiliza-se fundamentalmente na reparação de estructuras de betão afectadas por percas de prestações derivadas de processos de corrossão das armaduras ou após episódios que danificaram a sua integridade, como sismos, demolições adjacentes, etc. Tambem pode ser usado para reparação de pavimentos de betão onde não é possível usar argamassas autonivelantes, como rampas, meias canas ou formação de caleiras, etc. Aplicar em camadas de 20 a 50 mm de espessura.

## Modos de aplicação

Amassar com água, na proporção de 16%, aproximadamente, por meios manuais ou mecânicos, até obter uma massa plástica e tixotrópica.

- No casso da amassadura ser feita por meios mecânicos, usar misturadoras de baixas rotações (300 - 500 rpm).

Preparar o suporte com a antecedência suficiente para aplicar o produto inmediatamente após a sua amassadura.

- Aplicar com talocha de aço, colher ou espátula em camadas de 20 a 50 mm.
- Pode ser polido por meios mecânicos (helicóptero) como qualquer outro betão.

Em reparação de pavimentos de betão, reproduzir as juntas de contração do pavimento original após 24 horas da aplicação do produto.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Tomar as devidas precauções para a correcta cura do produto, mantendo a hidratação por pulverização de água ou com lacas de cura do tipo LACURIS.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

# Ficha técnica

Resistência à Flexão> 65 kg/cm2

Resistência à Compressão> 300 kg/cm2

Densidade do Pó1,350 ± 0,050 g/cc.

Densidade Aparente2,000 ± 0,050 g/cc.

ComposiçãoInertes de quartzo, aditivos especiais e ligante cimentosso P-45A

Absorção de Água16 ± 2%

Adesão> 5,0 kg/cm2

Cor(es)Cinza cimento

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Expansão volumétrica

Expansão volumétrica

Expansão volumétrica

## Atuação

21 kgs/m2 e cm de espessura

## Armazenamento

2 anos, nos seus sacos originais, bem fechados, sem expor a temperaturas extremas e protegidos da intempérie em locais secos e frescos.

# Segurança



## Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

## Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: