



# CAPILAIS N, ARGAMASSA DE SANEAMENTO PARA HUMIDADES DE ASCENSÃO CAPILAR



## Descripción

Argamassa especial para o saneamento de muros afetados por humidade de ascensão capilar. A argamassa funciona como camada de eliminação da humidade do suporte sem apresentar as características eflorescências, mas é necessário cortar a humidade previamente, nomeadamente com TEAIS CAPI C. Como acabamento em interiores terminar com PERLAIS M/E e em exteriores com REPOIS ou REVOGACAL, em função do suporte.

## Aplicação

Saneamento de muros e fachadas afetadas por humidades de ascensão capilar, rebocos com eflorescências calcáreas e formação de "salitre" e mofo na sua superfície, após episódios de inundações ou subidas excepcionais do nível freático, muros afectados por humidades de procedência exterior, etc.; aos que facilita à evaporação da humidade acumulada.

### Modos de aplicação

Amassa-se com um 20% de água aproximadamente (20 lts de água por 100 Kgs de CAPILAIS) e deixar repousar de 5 a 10 minutos antes de aplicar.

- Aplicar como uma argamassa tradicional em espessuras de 10 a 15 mm.

Deixar secar, em função da temperatura e humidade, 7 días aproximadamente antes de executar os acabamentos.

- En interiores pode ser alisado com PERLAIS E e em exteriores com EMPLAIS EXTERIOR.

Usar como tinta de acabamento PINSIL D ou tintas mineráis ou de cal.

- Em humidades de capilaridade permanente é necessário assegurar a sua eliminação com o sistema CAPI C e



substituir o reboco existente pelo CAPILAIS.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Densidade em pó  $1,15 \pm 0,05$  g/cc

Absorção de água  $20 \pm 3\%$

Densidade em massa  $1,950 \pm 0,05$  g/cc

Aderência  $> 2$  Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão  $> 30$  Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à flexão  $> 10$  Kg/cm<sup>2</sup>

Côr/esbanco

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

## Atuação

20 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 20 mm de espessura.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da humidade em local fresco e seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

