

# CAPILAIS N, ARGAMASSA DE SANEAMENTO PARA HUMIDADES DE ASCENSÃO CAPILAR



## Descripción

Argamassa especial para o saneamento de muros afetados por humidade de ascensão capilar. A argamassa funciona como camada de eliminação da humidade do suporte sem apresentar as características eflorescências, mas é necessário cortar a humidade previamente, nomeadamente com TEAIS CAPI C. Como acabamento em interiores terminar com PERLAIS M/E e em exteriores com REPOIS ou REVOGACAL, em função do suporte.

## Aplicação

Saneamento de muros e fachadas afetadas por humidades de ascensão capilar, rebocos com eflorescências calcáreas e formação de "salitre" e mofo na sua superfície, após episódios de inundações ou subidas excepcionais do nível freático, muros afectados por humidades de procedência exterior, etc.; aos que facilita à evaporação da humidade acumulada. **Modos de aplicação**

Amassa-se con um 20% de água aproximadamente (20 lts de água por 100 Kgs de CAPILAIS) e deixar repousar de 5 a 10 minutos antes de aplicar.

- Aplicar como uma argamassa tradicional em espessuras de 10 a 15 mm.

Deixar secar, em função da temperatura e humidade, 7 días aproximadamente antes de executar os acabamentos.

- En interiores pode ser alisado com PERLAIS E e em exteriores com EMPLAIS EXTERIOR.

Usar como tinta de acabamento PINSIL D

ou tintas mineráis ou de cal.

- Em humidades de capilaridade permanente é necessário assegurar a sua eliminação com o sistema CAPI C e

substituir o reboco existente pelo CAPILAIS.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Densidade em pó  $1,15 \pm 0,05$  g/cc

Absorção de água  $20 \pm 3\%$

Densidade em massa  $1,950 \pm 0,05$  g/cc

Aderência > 2 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão > 30 Kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à flexão > 10 Kg/cm<sup>2</sup>

Côr/esbanco

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

## Atuação

20 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 20 mm de espessura.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da humidade em local fresco e seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

