CAPILAIS N, ARGAMASSA DE SANEAMENTO PARA HUMIDADES DE ASCENSÃO CAPILAR



Description

Argamassa especial para o saneamento de muros afetados por humidade de ascensão capilar. A argamassa funciona como camada de eliminação da humidade do suporte sem apresentar as características eflorescências, mas é necessário cortar a humidade previamente, nomeadamente com TEAIS CAPI C. Como acabamento em interiores terminar com PERLAIS M/E e em exteriores com REPOIS ou REVOGACAL, em função do suporte.

Aplicação

Saneamento de muros e fachadas afetadas por humidades de ascensão capilar, rebocos com eflorescências calcáreas e formação de "salitre" e mofo na sua superfície, após episódios de inundações ou subidas excepcionais do nível freático, muros afectados por humidades de procedência exterior, etc.; aos que facilita à evaporação da humidade acumulada.

Modos de aplicação

Amassa-se con um 20% de água aproximadamenrte (20 lts de água por 100 Kgs de CAPILAIS) e deixar repousar de 5 a 10 minutos antes de aplicar.
- Aplicar como uma argamassa tradicional em espessuras de 10 a 15 mm.
Deixar secar, em função da temperatura e humidade, 7 días aproximadamente antes de executar os acabamentos.
- En interiores pode ser alisado com PERLAIS E e em exteriores com EMPLAIS EXTERIOR.
Usar como tinta de acabamento PINSIL D
ou tintas mineráis ou de cal.
- Em humidades de capilaridade permanente é necessário assegurar a sua eliminação com o sistema CAPI C e

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

substituir o reboco existente pelo CAPILAIS.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade do Pó1,15 ± 0,05 g/cc

Absorção de Água20 ± 3%

Densidade Aparente1,950 ± 0,05 g/cc

Adesão> 2 Kg/cm2

Resistência à Compressão> 30 Kg/cm2

Resistência à Flexão> 10 Kg/cm2

Cor(es)banco

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Atuação

20 kgs/m2 em camada de 20 mm de espessura.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da humidade em local fresco e seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: