

ROCAMOL RUSTICO,



Description

Produto em pó, à base de rocha moida, cimento, cal, aditivos e corantes minerais; que, amassado com água, forma uma massa de imitação a pedra natural de textura rústica ao ser trabalhada com talocha de raspar na fase de inicio da cura.

Referências na carta de cores: 50, 60, 70, 80.

Disponível em sacos de 25 kgs.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassa-se com água na proporção de 4,5 kgs de água por saco de 25 kgs de ROCAMOL RÚSTICO.

- A mistura pode ser feita manualmrente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm). Aplicar o material com a ferramenta adequada, compactando-o bem e, a seguir, pode ser nivelado com réqua
- Enquanto inicia a fase de endurecimento, raspa-se, com talocha própria, para dar um aspecto semelhante ao bujardado rústico.

Ficha técnica

Absorção de água18 +- 2%

Densidade em pó1.400 +- 0,05 q/cc

Densidade em massa1.850 +- 0,05 g/cc

Retenção de água> 97%





Resistência à compressão 55 kg/cm2 Resistência à flexão12 kg/cm2 Aderência> 5 kg/cm2 Côr/esSegundo carta

Atuação

18 a 20 kgs/m2 em espessuras de 10 mm

Armazenamento



