EPOAIS 3F, ARGAMASSA EPÓXI AUTONIVELANTE DE TRES COMPONENTES.



Descripció

Argamassa fluida, tricomponente, à base de resinas epóxi e inertes seleccionados de quartzo, para ancoragens e como complemento ao sistema de bloqueio de fissuras em pavimentos. Possui excelente resistência a compressão e a flexotração.

Aplicação

Dada a sua alta resistência é muito adequado para a fixação de gatos e ancoragens sobre bases de batão, pedra, etc.; ancoragens horizontais de armaduras de betão; enchimentos de cavidades em betões; reparação de fissuras em lajes de betão; preenchimento sob lajes de apoio em pontes ou bancas de máquinas e, em geral, enchimentos que necessitem altas resistência mecánicas iniciais e finais e rápida colocação em serviço.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo de cada um dos componentes antes de mistura-los entre sí.
- Misturar os componentes A e B ao menos durante 1 minuto, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações.

Juntar o componente C e voltar a mexer até conseguir uma boa homogeneidade.
- Aplicar o produto por decantação, pois dada a sua fluidez, conseguirá ocupar bem os espaços.
- Precaver alguma forma de eliminar o ar oluido em espaços fechados.

A vida útil da mistura aumenta com temperaturas mais baixas e menores quantidades de produto misturado, e viceversa.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Fazer a mistura em recipientes largos e baixos para atrsar o tempo de reação.
Se se usar moldes ou cofragens, usar desencofrantes adequados.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLVENTE EPOXI com o produto fresco. Uma vez seco, só por meios mecánicos.

Ficha técnica

DensidadeComp A: 1,129 kg/lt

DensidadeComp B: 1,03 kg/lt

Proporção de MisturaA: 32% B: 3% C: 65%

Cor(es)Transparente

Resistência à Compressão800 a 900 kg/cm2

Resistência à tracção por flexão300 a 400 kg/m2

Tempo em Aberto20 minutos a 20ºC

Temperatura de Trabalho20 minutos a 20ºC

Atuação

1,8 kgs/m2 e 1 mm de espessura.

Armazenamento

2 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: