



Descripción

Argamassa de rabilitação superficial de camada fina para superfícies de betão. Còr cinzento betão.

Aplicação

Reparação de estruturas em camadas finas, reparação e regularização de superfícies de betão, reparações em camadas finas de superfícies cimentosas, reparação de arestas, perfilação de bordos de juntas, etc.

Modos de aplicação

- Amassar com água até obter uma pasta de consistência tixotrópica manualmente ou com batedora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Deixar repousar 2 a 3 minutos antes de aplicar
 - Aplicar com talocha de aço ou espátula, sobre suporte ligeiramente humedecido em camadas de espessura não superior a 3 mm. Se for necessário espessuras superiores, aplicar em camadas sucessivas
 - Após 72 horas da sua aplicação pode ser pintado com tintas plásticas. Se for necessário pintar antes, só pode ser utilizado tintas à base de silicato, tipo PINSIL D

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa enquanto o material se apresenta fresco

Ficha técnica

Absorção de água 35%

Aderência > 1,5 N/mm² sobre betão

Densidade em massa 1,9 kg/lit

Densidade em pó 0,85 kg/lit

Resistência à compressão > 250 kg/cm²

Resistência à flexão > 80 kg/cm²

Reacción al fuego Clase A1 (UNE EN 13501-1)

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Côr/escinza cimento

Atuação

1,8 kg./m² por mm de espessura

Armazenamento

2 anos nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidos da intempérie

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.


H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

