HORMIGROUT, MICROBETÃO FLUIDO, SEM RETRAÇÃO, PARA TRABALHOS QUE REQUEIRAM ALTAS RESISTÊNCIAS



Description

Microbetão sem retração e de elevadas resistências mecânicas. Muito fluido, utiliza-se para ancoragem de elementos em pavimentos, assentamento de máquinas, restauro de defeitos de betonagem por decantação,etc. Pela sua granulometria, permite enchimentos de volume elevado, podendo ser complementado com inertes limpos e duros para grandes camadas.

Aplicação

Especialmente indicado para ancoragem de máquinas, nivelação de bancadas, apoio de pontes e gruas, enchimento por decantação de lajes de apoio, ancoragem de elementos metálicos, enchimento de fendas e buracos no interior de massas de betão, etc.

Modos de aplicação

Amassar com água na relação 2,75 lts de água por cada 25 kgs de HORMIGROUT
- Realizar a massadura manualmente, com betoneira ou misturadora eléctrica de baixas rotações (300 a 500 rpm). Amassar pelo menos durante mais 5 minutos se a amssadura é manual.
Utilizar o produto de maneira inmediata para aproveitar a sua máxima fluidez e efito expansivo.
Evitar usar com temperaturas muito baixas ou en previsão de fenómenos meteorológicos adversos.
Humedecer ligeiramente o suporte, sem ensopar e aplicar o produto quando a huimidade começe a remeter.
- Manter a humidificação do produto correctamente uma vez aplicado, ao menos durante as primeiras 72 horas. Pode-se usar o LACURIS.

Ferramentas de limpeza

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Com abundante água limpa com o produto fresco.

Ficha técnica

Densidade Aparente2,28 kg/lt

Densidade de Cura2,10 kg/lt

Resistência à Compressão> 750 kg/cm2

Resistência à Flexão> 90 kg/cm2

Retenção de Água> 97%

Absorção de Água11% al 14%

Adesão> 1 N/mm2

Cor(es)cinza cimento

Temperatura de Trabalhode 5 a 30 ºC

Atuação

21 kgs/m2 com 1 cm de espessura.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados e protegidos da intempérie, em locais secos e frescos.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais