EMPLASCEM,

Descrição

Massa de barramento de alta aderência para regularizar superfícies de cerâmica, pastilha vidrada, etc.
Produto de dois componentes, que se misturan no momento da sua utilização. Uma vez aplicado e seco, pode ser lixado e pintado ou revestido com diversos produtos.

Aplicação

Modos de aplicação

Misturar os componentes pó e líquido até obter uma pasta tixotrópica; manual ou mecanicamente com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
- Deixar repousar de 2 a 5 minutos antes de usar.
- Aplicar uma primeira camada fina para tapar as juntas das peças com talocha ou espátula de aço inox.
- Deixar secar e aplicar uma segunda camada a cobrir a totalidade da superfície.
- Uma vez seca a segunda camada, pode ser lixada, para eliminar pequenos vincos da talocha e a seguir aplicar a tinta ou revestimento desejado.

Ficha técnica

Absorção de águado componente pó = 30 +- 5%

Aderência> 0,5 N/mm2

Densidade em massa1,76 kg/lt

Densidade em pó0,85 kg/lt

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Proporção da mistura3 partes de pó : 1 parte líquido

Tiempo aberto> 20 minutos a 20ºC

Atuação

1,5 a 2 kgs/m2

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: