EPOAIS 4G, ARGAMASSA EPÓXI, TIXOTRÓPICA, DE QUATRO COMPONENTES E ALTAS PRESTAÇÕES

Description

Aplicação

O EPOAIS 4 G utiliza-se para trabalhos que requeiram elevadas resistências mecânicas à abrasão, ao impacto e a compresão; nomeadamente para trânsito pesado, passagem de máquinas, reparação de bordes de juntas em pavimentos industriais, etc; tanto em obra nova como em restauros.

Modos de aplicação

Homogeneizar os componentes A e B separadamente.
- A seguir, misturar os ditos componentes e, quando a mistura esteja homogênea, jun tar ao poucos o componente C e, sem deixar de remover, juntar aos poucos o componente D.
Não preparar mais quantidade da que possa ser usada em 30 minutos a 20ºC de temperatura.
- A argamassa preparada, aplica-se e compacta-se com ferramentas preferentemente de aço inox
No caso de enchimentos superiores a 5 cm. de espessura. Para enchimentos superiores, polvilhar ARCUAIS sobre o produto fresco e, após secagem, aplicar uma nova camada, a fim de asegurar uma correcta aderência entre camadas. Com este método. Podem ser aplicadas várias camadas.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLVENTE EPOXI, com o produto fresco e por meios mecánicos uma vez seco.

Ficha técnica

Cor(es)translúcido (resinas)

DensidadeComponente A: 1,129 kg/lt

DensidadeComponente B: 1,03 kg/lt

Resistência à Compressão800 a 900 kg/m2

Resistência à Flexão300 a 400 kg/m2

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Atuação

2 kgs/m2 po mm de espessura.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempêrie, em local seco e fresco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: