

MORSIS RECRECIDOS,



Description

Argamassa de consistência tixótrópica, ideal para fazer betonilhas de regularização em camadas de diferentes espessuras (de 1 a 5 cm), em superfícies horizontais ou inclinadas. Possui uma excelente trabalhabilidade.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassa-se com água até conseguir uma massa trabalhável e tixotrópica.

- Deixar repousar 2ou 3 minutos antes de aplicar.
- Estender e alisar e nivelar com réqua e talocha de pedreiro.
- Se vai ficar exposto ao exterior por tempo prolongado, fazer juntas de contração cada 2 x 2 mts. Em betonilhas sobre lajes de betão, reproduzir as juntas de contração e dilatação de estas.
- Uma vez endurecida, pode ser pintada, dando um tempo de cura de 20 a 28 dias e revestida com cerâmica ou pedra, após 24 a 48 horas da sua aplicação.
- Em betonilhas exteriores, nomeadamente com tempo quente é necessário marter a argamassa hidratada com regas frequentes.
- Se vai ficar à vista, em exteriores, realizar juntas de contração e proteger com laca de cura, tipo LACURIS.

Ficha técnica

Densidade curado1,9 kg/lt





Email.: desarrollo@teais.es

Côr/esCinza EspessuraCamadas de até 5 cm Absorção de água

Atuação

2 kgs/m2 e mm de espessura.

Armazenamento





✓ Email.: desarrollo@teais.es