

DUROASFALT,



Description

Microbetão de secagem rápida e resistência adequada à do suporte, para efectuar reparações em pavimentos de aglomerado asfático. Colorido em negro, permite disfarçar bem as reparações no pavimento asfáltico

Aplicação

Modos de aplicação

Amassa-se com áqua até formar uma massa de consistência tixotrópica.

- Espalha-se sobre a área a reparar, previamente preparada por meios mecânicos e compacta-se com uma pá ou colher.
- Pode ser nivelado com réqua e, se necessári, talochado para dar uma textura adequada.
- Com tempo quente, é conveniente manter a superfície hidratada, com regas frequentes; pelo menos, nas primeiras 72 horas.

Ficha técnica

Côr/esNegro

Aderência > 0,5 N/mm2

Resistência à compressão > 80 kg/m2

Densidade curado> 1,6 kg/lt





Atuação

20 kgs/m2 em camada de 1 cm de espessura.

Armazenamento



