



Descripción

Microbetón de secagem rápida e resistência adequada à suporte, para efectuar reparações em pavimentos de aglomerado asfático. Colorido em negro, permite disfarçar bem as reparações no pavimento asfáltico

Aplicação

Modos de aplicação

Amassa-se com água até formar uma massa de consistência tixotrópica.

- Espalha-se sobre a área a reparar, previamente preparada por meios mecânicos e compacta-se com uma pá ou colher.
- Pode ser nivelado com régua e, se necessário, talochado para dar uma textura adequada.
- Com tempo quente, é conveniente manter a superfície hidratada, com regas frequentes; pelo menos, nas primeiras 72 horas.

Ficha técnica

Côr/esNegro

Aderência > 0,5 N/mm²

Resistência à compressão > 80 kg/m²

Densidade curado > 1,6 kg/lt

Atuação

20 kgs/m² em camada de 1 cm de espessura.

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

