TEAIS APAREJO MICROCEMENTO,

Descripción

Argamassa espeial para a regularização de suportes com revestimentos de cerâmica ou sililares antes de aplicar o TEAIS MICROCIMENTO

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar o componente líquido e misturar com o componente em pó, por meios manuais ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Deixar repousar de 2 a 5 minutos antes de usar.
- Aplicar com talocha ou espátula de aço inox, em duas camadas; a primeira só a cobrir as juntas e, após boa secagem, uma segunda a cobrir a totalidade da superfíce em camada regular.
- Pode ser lixada entre camadas e antes de aplicar o TEAIS MICROCIMENTO; estando bem seca a última camada antes da aplicação de este.

Ficha técnica

Aderência> 1 N/mm2

Densidade em massa1,76 kg/lt

Proporção da mistura3 partes do componente em pó por cada parte do componente líquido.

Tiempo aberto> 20 minutos a 20ºC

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Atuação

1,5 a 2 kgs/m2

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: