



TEAIS RECRCIDOS R35, TINTA PLÁSTICA IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES



Descripción

Argamassa cimentosa, de cura rápida, para a realización de camadas de enchimento em pavimentos. Permite uma rápida colocação em serviço, com elevadas resistências iniciais e finais. Misturar com ARCUAIS 0,8, na proporção 1:4 ou 1:5 e amassar com água.

Aplicação

Na decoração e proteção à intempérie de fachadas e superficies exteriores em geral.

Modos de aplicação

Proporção de mistura:

- TEAIS RECRCIDO R35: 25 kgs
- ARCUAIS 0,8: 100 a 125 kgs.
- Água: 6 a 11 lts
- O pavimento resultante é transitvel e pode ser revestida após 24 horas, se se seguem cuidadosamente todas as indicações (20°C e 65% HR)
- Não utilizar aditivos na mistura.
- O tempo útil de trabalho da mistura é de 1 hora aproximadamnte, em função da temperatura.
- Se for necessário ponte de união, usar o ADIRRES ou o UNITAIS

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, com o produto ainda fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Densidade 1,65 kg/lt

Resistência à compressão de 35 a 45 N/mm² segundo mistura

Atuação

Em função das misturas.

Armazenamento

2 anos, nos seus baldes originais, bem fechados e guardados em local seco, fresco e protegido da intempêrie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

