



TEAIS BACHES, DISSOLVENTE PARA PRODUTOS À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS OU BORRACHA CLORADA

Descripción

Sistema de reparación de baches, consistente num produto em pó, que amassado com água forma uma argamassa em forma de leitada fluida, para coesionar enchimentos de brita de granulometria entre 20 a 40 mm, previamente colocados e compactados no interior do baches. Para reparações eficaces, económicas e rápidas em caminhos de macadame os áreas de circulación industrial em betão ou argamassas de cimento

Aplicação

Para a diluição e limpeza de ferramentas na utilização de sistemas de pintura de base sintética ou de borracha clorada.

Modos de aplicación

- Encher os baches com brita de granulometria comprendida entre 20 e 40 mm e compactar bem.
- Amassar o produto com água, na proporção de 4,5 lts de água por saco de TEAIS BACHES de 25 kgs.
 - A sua textura ficará com forma de leitada muito fluida, que se despeja imediatamente sobre a grava compactada até colmatar totalmente os intersícios da brita.
 - Pode-se alisar com talocha de aço, régua, colher de pedreiro, etc; compactando bem.
 - Pode-se passar um rolo de picos, com o material ainda fresco, para libertar o ar ocluido e ajudar à nivelção.
- Os baches podem ter uma profundidade média de 6 cm, embora possam atingir, de forma pontual, os 10 cm.
- Deixar secar entre 4 a 8 horas, em função da temperatura e humidade, antes de transitar.

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Densidade curado 1,8 kg/lt

Composição Cimento, aditivos e inertes finos calibrados.

Aspeto leitada fluida



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Atuação

Brita; 18 kgs/lt e TEAIS BACHES; 14 kgs/lt, aprox

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

