LASTOIS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA COBERTURAS



Description

Impermeabilizante líquido à base de resinas elastoméricas e aditivos e pigmentos de alta resistência. Utiliza-se na impermeabilização de coberturas visitáveis. Cores, vermelho telha, blanco, negro, verde, castanho e cinza.

Aplicação

Utiliza-se na impermeabilização à vista de coberturas visitáveis sobre diversos suportes como betonilhas, revestimentos cerâmicos, telhas, etc. Também pode ser usado na impermeabilização de empenas, remates de telhados a guardafogos, chaminés, claraboias, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteudo do vasilhame.
- Aplicar sobre o primário adequado ao suporte.
- Em suportes vitrificados fazer um tratamento prévio com ANDER B para abrir a porosidade do suporte.
Em suportes porosos, pode usar-se como primário uma demão diluida a 50% em água.
- Aplicar o LASTOIS SK FILM e, com o produto fresco incorporar a armadura de FIBRAIS adequado ao seu uso.
- Iniciar o trabalho na parte mais baixa da cobertura e sobrepor a armadura de 3 a 5 cm entre si.
Deixar secar bem e aplicar uma ou mais camadas de LASTOIS SK FILM até conseguir um consumo mínimo de 2 kgs/m2 e cobrir totalmente a armadura.
- Aplicar em camadas finas, deixando secar bem entre camadas.
- Não aplicar em previsão de fenómenos meteorológicos adversos.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Pode ser aplicado sobre láminas asfálticas autoprotegidas com lámina de alumínio ou grão mineral, sempre que estem bem consolidadas e limpas de restos orgánicos.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Densidade1,3 kg/dm3 ±0,05 kg/m3

Viscosidade20.000 mPa·s ±10.000 mPa·s

Teor de Sólidos> 60%

Cor(es)Vermelho-telha, branco, negro e cinza.

ComposiçãoEmulsão aquosa a base de polímeros de estireno-acrílicos.

Alongamento na rotura> 350% (UNE 53.165)

Resistência à Tração> 10 kg/cm2 (UNE 53.165)

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Capacidade de dobragem a frioNão fissura (UNE 53.358) a -5ºC

Expansão volumétricazzz

Expansão volumétricazzz

Expansão volumétricazzz

Atuação

2 kgs/m2.

Armazenamento

2 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.

Segurança

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicações de perigo:

H412: H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH 208: Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.