

# LASTOIS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA COBERTURAS



# **Description**

Impermeabilizante líquido à base de resinas elastoméricas e aditivos e pigmentos de alta resistência. Utiliza-se na impermeabilização de coberturas visitáveis. Cores, vermelho telha, blanco, negro, verde, castanho e cinza.

# **Aplicação**

Utiliza-se na impermeabilização à vista de coberturas visitáveis sobre diversos suportes como betonilhas, revestimentos cerâmicos, telhas, etc. Também pode ser usado na impermeabilização de empenas, remates de telhados a guardafogos, chaminés, claraboias, etc. **MOGOS de aplicação** 

Homogeneizar bem o conteudo do vasilhame.

- Aplicar sobre o primário adequado ao suporte.
- Em suportes vitrificados fazer um tratamento prévio com ANDER B para abrir a porosidade do suporte. Em suportes porosos, pode usar-se como primário uma demão diluida a 50% em água.
- Aplicar o LASTOIS SK FILM e, com o produto fresco incorporar a armadura de FIBRAIS adequado ao seu uso.
- Iniciar o trabalho na parte mais baixa da cobertura e sobrepor a armadura de 3 a 5 cm entre si. Deixar secar bem e aplicar uma ou mais camadas de LASTOIS SK FILM até conseguir um consumo mínimo de 2 kgs/m2 e cobrir totalmente a armadura.
- Aplicar em camadas finas, deixando secar bem entre camadas.
- Não aplicar em previsão de fenómenos meteorológicos adversos.





Pode ser aplicado sobre láminas asfálticas autoprotegidas com lámina de alumínio ou grão mineral, sempre que estem bem consolidadas e limpas de restos orgánicos.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

# Ficha técnica

Densidade1,3 kg/dm3 ±0,05 kg/m3

Viscosidade20.000 mPa·s ±10.000 mPa·s

Conteúdo em sólidos > 60%

Côr/esVermelho-telha, branco, negro e cinza.

Composição Emulsão aquosa a base de polímeros de estireno-acrílicos.

Alargamiento a la rotura > 350% (UNE 53.165)

Resistência à tracção > 10 kg/cm2 (UNE 53.165)

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Plegabilidad em fríoNão fissura (UNE 53.358) a -5°C

ZZZ

ZZZ

ZZZ

777

ZZZ

ZZZ

## **Atuação**

2 kgs/m2.

#### Armazenamento

2 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.





Email.: desarrollo@teais.es

# Segurança

### Indicações de perigo:

H412: H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

P273: P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

### Informações adicionais:

EUH208: EUH 208: Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.





Email.: desarrollo@teais.es