



# LASTOIS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA COBERTURAS



## Description

Impermeabilizante líquido à base de resinas elastoméricas e aditivos e pigmentos de alta resistência. Utiliza-se na impermeabilização de coberturas visitáveis. Cores, vermelho telha, blanco, negro, verde, castanho e cinza.

## Aplicação

Utiliza-se na impermeabilização à vista de coberturas visitáveis sobre diversos suportes como betonilhas, revestimentos cerâmicos, telhas, etc. Também pode ser usado na impermeabilização de empenas, remates de telhados a guardafogos, chaminés, claraboias, etc.

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar sobre o primário adequado ao suporte.
- Em suportes vitrificados fazer um tratamento prévio com ANDER B para abrir a porosidade do suporte.

Em suportes porosos, pode usar-se como primário uma demão diluída a 50% em água.

- Aplicar o LASTOIS SK FILM e, com o produto fresco incorporar a armadura de FIBRAIS adequado ao seu uso.
- Iniciar o trabalho na parte mais baixa da cobertura e sobrepôr a armadura de 3 a 5 cm entre si.

Deixar secar bem e aplicar uma ou mais camadas de LASTOIS SK FILM até conseguir um consumo mínimo de 2 kgs/m<sup>2</sup> e cobrir totalmente a armadura.

- Aplicar em camadas finas, deixando secar bem entre camadas.
- Não aplicar em previsão de fenómenos meteorológicos adversos.



Pode ser aplicado sobre láminas asfálticas autoprotégidas com lâmina de alumínio ou grão mineral, sempre que estejam bem consolidadas e limpas de restos orgânicos.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

## Ficha técnica

Densidade  $1,3 \text{ kg/dm}^3 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$

Viscosidade  $20.000 \text{ mPa}\cdot\text{s} \pm 10.000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Conteúdo em sólidos > 60%

Côr/es Vermelho-telha, branco, negro e cinza.

Composição Emulsão aquosa a base de polímeros de estireno-acrílicos.

Alargamiento a la rotura > 350% (UNE 53.165)

Resistência à tracção > 10 kg/cm<sup>2</sup> (UNE 53.165)

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Plegabilidad em frío Não fissura (UNE 53.358) a -5°C

ZZZ

ZZZ

ZZZ

ZZZ

ZZZ

ZZZ

## Atuação

2 kgs/m<sup>2</sup>.

## Armazenamento

2 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.



# Segurança

## Indicações de perigo:

H412: H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

P273: P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

EUH208: EUH 208: Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

