LASTOIS FLEX,

Descripción

Produto à base de elastómeros, de grande aderência, pronto à usar na regularização de superfícies vidradas ou porosas, antes de ser revestidas ou pintadas com materíais de natureza plástica.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar o produto de forma manual ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Aplicar o LASTOIS FLEX em camada de 1 mm e, embutir no produto ainda fresco a armadura de TEJIAIS 5, integrando-à com a mesma talocha ou espátula de aplicação

Aplicar uma segunda camada para alisar e cobrir bem a armadura, uma vez seca a primeira, fratasando-à quando inicie o processo de endurezimento, para dar uniformidade ao conjunto, com talocha ou e/ou esponja.
- Revestir com materiais plásticos, tipo GRAIS ou RELAIS, ou tintas com textura suave, com a última camada bem seca.

Previamente a aplicação do LASTOIS FLEX, hão de ser efectuadas todas as reparações de alvenaria, com a devida antecedência.
- Verificar que o suporte não tenha humidade antes de aplicar o LASTOIS FLEX, pois, embora não sendo uma barreira de vapor, o seu alto conteúdo em resinas, dificulta a emigração da humidade retida.

Ficha técnica

Densidade2,01 kg/lt

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Côr/esBranco, creme e musgo claro

AspetoPasta tixotrópica

ComposiçãoResinas, polímeros e cargas selecionadas

Espessura média1 mm por camada

Temperatura de trabalhode 5 a 30ºC

Tiempo de secagem12 horas entre camadas aproximadamente.

Atuação

De 3 a 5 m2/m2

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: